

# RSP

Reinigung  
Schutz  
Pflege

Unsere Empfehlung für

## Marmor - Kalkstein

- feingebürstet - feingeschliffen - poliert -

### Reinigung

Für die  
**Baufeinreinigung**  
nach dem Einbau,  
sowie für die  
**Beseitigung von**  
**Allgemeinschmutz**  
u.v.m..



**HMK® R155**  
**Grundreiniger**  
säurefrei

Ergiebigkeit  
ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter

Video-Anleitung  
für die Praxis unter:  
[www.moellerstonecare.eu](http://www.moellerstonecare.eu)



**Wichtiger Hinweis:** Nach der Reinigung für eine anschließende Schutzbehandlung muss der Belag mind. 1-2 Tage gut austrocknen.

### Schutz

Vermeidet  
**Flecken-**  
**bildungen und**  
**erleichtert die**  
**laufende Pflege.**



ohne  
Farbtonvertiefung:

**HMK® S232**  
**Fleckschutz**  
wassergelöst

Ergiebigkeit  
ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter

geringe  
Farbtonvertiefung:

**HMK® S234**  
**Fleckschutz**  
Top-Effekt

Ergiebigkeit  
ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter

mit  
Farbtonvertiefung:

**HMK® S244**  
**Fleckschutz**  
farbvertiefend

Ergiebigkeit  
ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter



**Wichtig für Ihre Anwendung im Lebensmittelbereich:**

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen KEINE gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft). Auf stark beanspruchten Flächen sollte die Schutzbehandlung regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) ergänzt werden.

### Pflege

Leichtes  
**Reinigen der**  
**täglichen**  
**Verschmutzung**  
**und Unter-**  
**stützung der**  
**Schutzwirkung.**



**HMK® P324**  
**Edel-Steinseife**  
Wischpflege

Ergiebigkeit  
ca. 25-50 ml/10 Liter  
Wasser



**HMK® P319**  
**Marmor- und**  
**Granit-Polish**

Ergiebigkeit  
ca. 100-200 ml/10 Liter  
Wasser



**HMK® R155**  
**Grundreiniger**  
säurefrei

periodisch bei Bedarf  
eine leichte Bürsten-  
reinigung durchführen  
Ergiebigkeit  
ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter

**Pflegetipp zu HMK P324 und HMK P319:**

Wir empfehlen ca. 5 x mit P324 und dann dazwischen einmal mit P319 zu wischen.